



Označení tyče	Průměr tyče ød [mm]	Vnitřní průměr tyče ød [mm]	Tloušťka calené vrstvy [mm]	Standard. tolerance ISO h6[μm]	Kruhovitost t 1[μm]	Přímost t 2[μm]	Rovinnost t 3 [μm]	Max. výrobní délka[mm]	Hmotnost na 1 m [kg]
WRB									
WRB05	5		0,7	0-8	4	5	0,16	1000	0,154
WRB06	6		0,7	0-9	4	6	0,16	3900	0,222
WRB08	8		0,9	0-9	4	6	0,16	3900	0,395
WRB10	10		1,1	0-11	4	6	0,16	3900	0,617
WRB12	12		1,3	0-11	5	8	0,12	4900	0,888
WRB14	14		1,5	0-11	5	8	0,12	4900	1,208
WRB15	15		1,6	0-11	5	8	0,12	4900	1,387
WRB16	16		1,6	0-11	5	8	0,12	4900	1,578
WRB20	20		1,8	0-13	6	9	0,10	4900	2,466
WRB25	25		2	0-13	6	9	0,10	4900	3,853
WRB30	30		2,4	0-13	6	9	0,10	4900	5,549
WRB40	40		2,6	0-13	7	11	0,10	4900	9,865
WRB50	50		2,9	0-13	7	11	0,10	4900	15,41
WRB60	60		3	0-16	8	13	0,10	4900	22,2
WRA									
WRA05	5		0,7	0-8	4	5	0,16	3800	0,154
WRA06	6		0,7	0-9	4	6	0,16	3800	0,222
WRA08	8		0,9	0-9	4	6	0,16	3800	0,395
WRA10	10		1,1	0-11	4	6	0,16	3800	0,617
WRA12	12		1,3	0-11	5	8	0,12	7800	0,888
WRA14	14		1,5	0-11	5	8	0,12	7800	1,208
WRA15	15		1,6	0-11	5	8	0,12	7800	1,387
WRA16	16		1,6	0-11	5	8	0,12	7800	1,578
WRA20	20		1,8	0-13	6	9	0,10	7800	2,466
WRA25	25		2	0-13	6	9	0,10	7800	3,853
WRA30	30		2,4	0-13	6	9	0,10	7800	5,549
WRA40	40		2,6	0-13	7	11	0,10	7800	9,865
WRA50	50		2,9	0-13	7	11	0,10	7800	15,41
WRA60	60		3	0-16	8	13	0,10	7800	22,2
WH									
WH-12	12	4	1,3	0-11	5	8	0,12	6000	79
WH-16	16	7	1,6	0-11	5	8	0,12	6000	1,28
WH-20	20	14	1,8	0-13	6	9	0,10	6000	1,25
WH-25	25	15,6	2	0-13	6	9	0,10	6000	2,35
WH-30	30	18,3	2,4	0-13	6	9	0,10	6000	3,5
WH-40	40	28	2,6	0-16	7	11	0,10	6000	4,99
WH-50	50	29,7	2,9	0-16	7	11	0,10	6000	9,91
WH-60	60	36	3	0-19	8	13	0,10	6000	14,2