



Označení tyče	Průměr tyče od [mm]	Tloušťka kalené vrstvy [mm]	Standard. tolerance ISO h6[μ m]	Kruhovitost t 1[μ m]	Přímost t 2[μ m]	Rovinnost t 3 [μ m]	Max. výrobní délka [mm]	Hmotnost na 1 m [kg]
				W				
W05	5	0,8	0-8	4	6	0,16	3900	0,154
W06	6	0,8	0-9	4	6	0,16	6000	0,222
W08	8	1	0-9	4	6	0,16	6200	0,395
W10	10	1	0-11	4	6	0,12	6200	0,617
W12	12	1,3	0-11	5	8	0,12	6200	0,888
W14	14	1,3	0-11	5	8	0,12	6200	1,208
W15	15	1,3	0-11	5	8	0,12	6100	1,387
W16	16	1,6	0-11	5	8	0,10	7200	1,578
W18	18	1,6	0-13	5	8	0,10	6200	1,998
W20	20	1,6	0-13	6	8	0,10	7200	2,466
W22	22	1,8	0-13	6	8	0,10	4200	2,984
W24	24	1,8	0-13	6	8	0,10	6000	3,551
W25	25	1,8	0-13	6	9	0,10	7800	3,853
W28	28	1,8	0-13	6	9	0,10	7800	4,835
W30	30	2	0-16	6	9	0,10	7800	5,549
W32	32	2	0-16	7	11	0,10	7800	6,313
W35	35	2,5	0-16	7	11	0,10	7800	7,553
W36	36	2,5	0-16	7	11	0,10	7800	7,99
W40	40	2,5	0-19	7	11	0,10	7800	9,865
W45	45	2,5	0-19	7	11	0,10	7800	12,48
W50	50	3	0-19	7	11	0,10	7800	15,41
W60	60	3	0-19	8	13	0,10	7800	22,2
W70	70	3	0-19	8	13	0,10	7800	30,21
W80	80	3	0-19	8	13	0,10	7800	39,46
W100	100	3,3	0-22	8	13	0,20	7800	61,65
				WV				
WV05	5	8	0-12	6	10	0,16	2000	0,154
WV06	6	0,8	0-15	6	10	0,16	3900	0,222
WV08	8	1	0-15	6	10	0,16	3900	0,395
WV10	10	1	0-18	6	10	0,12	6200	0,617
WV12	12	1,3	0-18	8	12	0,12	6200	0,888
WV14	14	1,3	0-18	8	12	0,12	6200	1,208
WV15	15	1,3	0-18	8	12	0,12	6100	1,387
WV16	16	1,6	0-18	8	12	0,10	7200	1,578
WV20	20	1,6	0-21	9	12	0,10	7200	2,466
WV24	24	1,8	0-21	9	12	0,10	6000	3,551
WV25	25	1,8	0-21	9	12	0,10	7800	3,853
WV30	30	2	0-21	9	12	0,10	7800	5,549
WV32	32	2	0-21	11	15	0,10	6000	6,313
WV35	35	2,5	0-25	11	15	0,10	6000	7,553
WV40	40	2,5	0-25	11	15	0,10	7800	9,865
WV50	50	3	0-25	11	15	0,10	7800	15,41
WV60	60	3	0-25	12	15	0,10	7800	22,2
WV80	80	3	0-30	12	15	0,10	7800	39,46